

Fils et câbles > Industrie > Haute température > Mono-conducteur > ÖLFLEX® HEAT 125 SC

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15515094
EAN 13	4044776499060
Couleur	noir
Âme	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation	copolymère de polyoléfine réticulé par irradiation
Tension de service Uo/U	jusqu'à 1 mm² : 300 / 500 V à partir de 1,5 mm² : 450 / 750 V 0,6 / 1k V à partir de 1,5 mm² en pose fixe et en installation protégée
Tension d'essai	4000 V
Plage de température	fixe : de - 55°C à + 125°C temporairement (3000 h) : jusqu'à + 145°C
Rayon de courbure	fixe : 4 x ø
Section	95 mm²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Sécurise les lieux à forte concentration humaine.

En cas d'incendie, la densité et la toxicité des fumées sont réduites ainsi que la propagation de la flamme.

Minimise les dommages causés aux bâtiments et aux équipements par la formation de fumées toxiques acides.

Homologué pour les applications maritimes.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESSection complète **95 mm²**ø extérieur approx. **16,6 mm**Conditionnement **TGL**Poids article **937 Kg/Km**Poids cuivre **912 kg/km****TÉLÉCHARGEMENT**[↓ PAGE CATALOGUE \(0.53 MO\)](#) [↓ VISUELS \(0.316 MO\)](#) **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****APPLICATIONS**

Pour le raccordement et le câblage interne des appareils de chauffage et d'éclairage, des armoires de commande et pour la distribution sur les sites industriels.

Pour une pose en tubes, sur, dans et sous le plâtre ainsi qu'en canalisations fermées.

Bobinage, électroaimants, pompes, systèmes électriques.

Centrales à traitement thermique, produits moulés sous pression, technologie de chauffage et de refroidissement.

Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires de distribution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Câble testé et marqué VDE

Haute performance en cas d'incendie

NORMES

Type H05Z-K et H07Z-K selon EN 50525-3-41 avec caractéristiques avancées

Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14 HH.

Tenue au feu : ignifuge (IEC 60332-1-2), sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosifs (IEC 60754-2), faible toxicité (EN 50305).

Non propagation de la flamme selon IEC 60332-3-24 et IEC 60332-3-25.

Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

Résistant à l'abrasion et aux entailles.

Résistant aux UV selon ISO 4892-2.

ROHS

0